

## **R A Y S A SRL**

[www.raysa.com.ar](http://www.raysa.com.ar)

Diagonal 31 (ex Mendoza ) 2859

S.Andres - S. Martin (1651)

Cel Whatsapp: +54 9 11 4037 0007

Cel Whatsapp: +54 9 11 4475 4740

e-mail: info@raysa.com.ar

## Descripción de producto: **RAYSA SLARING FINO Nivelador**

**RAYSA SLARING FINO**, para terminación de pisos deportivos, facilita desplazamiento suave y rapido anideslizante, evitando raspaduras en caso de caídas.

**PADLE, FUTBOL, BASQUET, VOLEY, USOS MULTIPLES, PATIOS INFANTILES**

**TERMINACION TERSA y SUAVE ( evita raspaduras ante caídas )**

Para nivelar, entre 1mm y 2mm de espesor piso planos en canchas de tennis, paddle, football, patios de juegos infantiles, etc sobre superficies asfálticas, cementicias, hormigón, etc

**Preparación de la superficie:** debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

**Aplicación:** aplicar capas finas menores a 1mm de espesor, en forma cruzada, entre manos. Se deben aplicar tantas manos como sean necesarias, hasta dejar la superficie pareja de acuerdo sin baches, ni desniveles.

- A. Aplicar 1º mano de imprimacion 2 partes de **RAY FIX** con agua, aplicar con rodillo.Orear 12 hs
- B. Aplicar 1º de **RAYSA SLARING FINO** con secador. Dejar secar 12 h
- C. Aplicar 2º de **RAYSA SLARING FINO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h
- D. Aplicar 3º de **RAYSA SLARING FINO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h
- E. Aplicar 3º mano de **RAY TOP SPORT** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h
- F. Aplicar 4º mano de **RAY TOP SPORT** puro

1. **Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas ( humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento ) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

### **Rendimiento:**

Sobre hormigón, cemento, ó asfalto: 1 lt x mm x m2 x mano

**Recomendaciones:** Aplicar tantas manos como sea necesario hasta dejar la superficie pareja.

**Envases:** 20 y 120 litros.

**Colores:** Verde Foresta