

## **Bercril VIAL** Esmalte acrilico para pisos ( 65% de sólidos al solvente )

### 1. Características principales :

Formulado en base de resinas acrilicas de excelente resistencia al agua y gran adherencia a todo tipo de substrato. Se utiliza como imprimacion y excelente acabado por su brillo y tersura.

### 2. Usos:

Para terminacion, decoracion, demarcacion y proteccion de pavimentos asfalticos, cementicios, baldosas calcareas , ceramicas, etc en locales comerciales, estacionamientos, playas, etc

### 3. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: sobre substrato libre de grasas, aceites, material poliuretano etc.

Aplicación: Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete airless. Revolver el contenido del envase para una mejor homogeneización del color. Diluir la primera mano como imprimacion al 25 % con diluyente RAYSA XL. Recordar que a mayor temperatura secado mas rapido.

Secado : al tacto 30 minutos, en profundidad 48 hs.

### 4. Datos técnicos:

TIPO:	Base compuesta por resina acrilica, pigmento, y cuarzo.
TIPO DE PELICULA:	Flexible
PESO ESPECIFICO	1,32 gr/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD:Copa Ford N°4 a 25° C	
VISCOSIDAD:Stomer a 25°C	85 Unidades Krebs
CONTENIDO DE SÓLIDOS	65% en peso
TIEMPO DE SECADO AL AIRE:	Al tacto : 30 minutos / Duro : 4 hs / En profundidad : 2 días
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	Entre 15° y 30° C
DILUYENTE:	Bercril XL
COLOR:	Amarillo, Ceramico, Gris, Safari, Blanco ( consultar por otros colores )
TERMINACIÓN:	Brillante
RENDIMIENTO TEORICO	Aprox. 10m <sup>2</sup> x lt c/ espesor de 120 micrones
RESISTENCIA AL MANCHADO	No a los aromaticos ( en caso de aceite limpiar con solvente antes de 12 hs)
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	Excelente
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS	Baja

### PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACIÓN:	27° C
SEGURIDAD.	Mantener fuera del alcance de los niños, evita el contacto con ojos, usar guantes, y ropa adecuada, usar máscara para evitar los vapores en ambientes pocos ventilados, no exponer al fuego. No arrojar los envases a la cloaca ó a cursos de agua.
INCENDIO:	Apagar con polvo seco ó Espuma ó CO <sub>2</sub>
AUXILIOS:	Piel: quitar la ropaafectada y lavar la piel. Ojos: lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista Inhalación: salir al aire fresco Ingestión: Beber un vaso de agua y llamar al: (011)4654 6648 / 4658 7777