

RAY TOP FINISH SPORT

Formulado con polimero acrilico autorreticulable y pigmentos solaresistentes micronizados. Forma película dura (100 % de elongación) autonivelante satinada de gran adherencia y poder cubritivo. No salpica.

1. Usos:

Para aplicar en exteriores para formar película dura y flexible terminacion satinada y tersa. Para solados, veredas, coheras, etc Sobre superficies piedra laja, baldosones de cemento, superficies asfálticas, cementicias, hormigón, etc

2. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: Con rodillo de lana pelo corto, diluir el producto levemente para hallar un mejor punto de aplicación. Aplicar en forma cruzada, entre manos.

- A. Aplicar 1º mano mezclando 2 partes de **RAY TOP FINISH SPORT** 1 parte de agua, aplicar con rodillo. Dejar secar 12 h
- B. Rellenar fisuras y rajaduras con **SLARING FONDO** Dejar secar 12 h
- C. Aplicar 2º mano de **RAY TOP FINISH SPORT** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h
- D. Aplicar 3º mano de **RAY TOP FINISH SPORT** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h
- E. Aplicar 4º mano de **RAY TOP FINISH SPORT** puro

3. Dilución: con agua

4. Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento:

Sobre baldosas: 200 grs x M2 x mano. Aplicar 4 manos (Total: 1kg x M2) CONSULTAR

Sobre hormigón, cemento, ó asfalto: 250 grs x M2 x mano (Aplicar 3 manos) (Total: 700grs x M2)

Sobre geotextil: 200 grs x M2 x mano. Aplicar 4 a 5 manos (Total: 1kg x M2)

Recomendaciones: si hubiera grietas, fisuras, desniveles, rellenar y nivelar **SLARING FONDO** para pisos (consultar)

Terminación: película **SATINADA** y **LAVABLE**.

Envases: 20 y 200 lts.

Colores: De linea: Blanco, Ceramico, Teja, Foresta, Safari y 2000 colores mas por pedido.

Precauciones

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista.

En caso de ingestión beber un vaso de agua y llamar al CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA : 0800 333 0160

NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.

