

MANTA FLEX fibra no tejida compuesta por rayon + poliéster de 31grs x m2 para formación de membranas transitables impermeables

1. **Usos:** Para aplicar para formar membrana impermeable en terrazas transitables con terminacion tersa y suave sobre carpeta cemento, hormigón , cerámica, etc.
2. **Instrucciones de aplicación:** Preparación de la superficie debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies cementicias nuevas recomendamos dejar curar 2 meses para evitar ampollado
Aplicar con rodillo de lana pelo corto, diluir **BERTeCH** para hallar un mejor punto de aplicación.

Techados:

Aplicar manos cruzadas, transversal y longitudinal.

- A) Aplicar 1º mano de **BERTeCH** diluido con 10 % de agua. Aplicar con rodillo. Dejar secar 12 hs
 - B) Rellenar fisuras y rajaduras con **sellador BERSEII** Dejar secar 12 hs
 - C) Aplicar **MANTA FLEX** con **BERTeCH** diluido a pintabilidad con agua. Dejar secar 12 hs
 - D) Aplicar 2º mano de **BERTeCH** diluido a pintabilidad con agua. Dejar secar 12 hs
 - E) Aplicar 3º mano de **BERTeCH** diluido a pintabilidad con agua. Dejar secar 12 hs
3. **Dilución:** con agua
 4. **Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos. Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar que la caída del rocío lo remueva (no aplicar con temperatura menor de 5 grados, ó sobre superficies calientes)

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por litro ,por mano (promedio)

Recomendaciones: En grietas y fisuras, rellenar y sellar con sellador acrílico **BERSEII**

Si bien la resistencia ala intemperie de **BERTeCH** es elevada, es conveniente aplicar, cada dos años ,una mano del producto a fin de recomponer la capa superficial

Envases: 25 m2, 50 m2 , 100 m2 y 200m2

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada, usar mascara para evitar los vapores en ambientes poco ventilados, por ser de base acuosa no es inflamable. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon .En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista. En caso de ingestión beber un vaso de agua y llamar al CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA : 0800 333 0160 NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.