

RAYSA SRL

www.raysa.com.ar

Diagonal 31 (exMendoza) 2859- V. Zagala -San Martín
(1651)- Bs.As.

Tel (011) 47 55 28 70

Email: info@raysa.com.ar

Cel + **WHASAPP** +54 911 4037 0007

RAYSA VIAL pintura acrílica de buena resistencia mecánica apta para dar terminación a cubiertas transitables. Formulado en base de resinas acrílicas de excelente resistencia al agua y gran adherencia a todo tipo de sustrato.

Características:

Acrílico

Lavable

Alto poder cubritivo

Buen nivel de pintabilidad

Acabado satinado

Base Solventes aromaticos

Rendimiento:

Entre 8 y 10 mts² por litro por mano. Este dato variara dependiendo de las características y el nivel de absorción del sustrato,

Presentacion:

Envases Metalicos de 1 l ,4 lts y 20 lts

Almacenamiento:

Conservar en envase original, cerrado y preservado de heladas y sol directo

Con el tiempo puede espesar, como así también mostrar liquido sobrenadante, producto de la decantación de solidos, sin que nada de esto perjudique sus propiedades

Siempre debe agitarse bien hasta consistencia uniforme antes de ser usado.

Usos:

Para terminacion, decoracion, demarcacion y proteccion de pavimentos asfalticos, cementicios, baldosas calcareas, ceramicas, etc en locales comerciales, estacionamientos, playas, etc

Preparación de la superficie:

sobre sustrato libre de grasas, aceites, material poliuretano etc.

Aplicación: Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete airless. Revolver el contenido del envase para una mejor homogeneización del color. Diluir la primera mano como imprimación al 25 % con diluyente Bercriol XL. Recordar que a mayor temperatura secado mas rapido.

Secado:

al tacto 30 minutos,
profundidad 48 hs.

Datos técnicos:

TIPO: Base compuesta por resina acrilica, pigmento, y cuarzo.

TIPO DE PELICULA: Flexible

PESO ESPECIFICO 1,32 gr/cm³

VISCOSIDAD: Copa Ford N°4 a 25° C

VISCOSIDAD: Stomer a 25°C=85 Unidades Krebs

CONTENIDO DE SÓLIDOS= 46% en peso

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: Al tacto : 30 hs / En profundidad : 2 días minutos /
Duro : 4

