



Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas
CIC - CONICET

Muestra de: REVESTIMIENTO

Interesado: R.A.Y.S.A. - Mendoza 2859 (Diagonal 31) - 1651 VILLA ZAGALA (San Martín)

Identificación de la muestra:

Del CIDEPINT N° 1112-86

Del interesado: Impermeabilizante acrílico Bertech.

Procedencia declarada: RAYSA

Trámite de solicitud completado el: 28-10-86

Arancel: \$ A 160
Factura N° 942

RESULTADO

Absorción de agua, 24 horas de inmersión a 20°C (%) 3,0

Adherencia por tracción, Elcometer Mod. 106.

a) Sobre mortero de hormigón (kg.cm⁻²) 7

b) Sobre material impermeabilizante asfáltico (kg.cm⁻²).. 5

Ensayo de tracción, ASTM D 412:

Resistencia a la tracción (kg.cm⁻²) 14

Elongación de rotura (%) 350

Ensayo de exposición en Weather Ometer Sunshine ARC-XW.

Tiempo de exposición: 500 horas.

Preparación de los paneles: sobre fibrocemento, aplicación de 4 manos del producto en examen hasta conseguir un espesor de película seca de 1,5 mm.

Tiempo de secado entre manos: 24 horas

Color Blanco

Modificaciones de color o tono Regular amarillamiento

Cuardeado (observación 10X) Nada

Agrietado (observación 10X) Nada

Ablandamiento Nada

Ampollado Nada

Ing. Qdo. ALBERTO C. AZNAR
Jefe Área Prop. Físicoquímicas
de Películas de Pintura

Dr. VICENTE J. D. BASCIO
Director del CIDEPINT