



Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas
CIC - CONICET

Muestra : Latex acrilico para exteriores

Interesado : R.A.Y.S.A. S.R.L.

Direccion : Mendoza 2859 - (1651) Villa Zagala - Pdo San Martin

Identificacion de la muestra :

Del CIDEPINT : 1112-92

Del interesado : Bercril Frentes

Procedencia declarada : RAYSA SRL

Tramite de solicitud completado el : 28-10-86

Arancel : \$ 160.00

Factura N 942

RESULTADO:

Ensayos según Norma IRAM 1077/83

CARACTERISTICAS	ESPECIFICADO	DETERMINADO
Color : Blanco	Similar al 11-2-010 en semimate	Similar 11-2-010
PODER CUBRITIVO (sobre papael damero)	Cubrira los contrastes del damero con dos extensiones cruzadas	Cumple
APLICABILIDAD: con pincel con rodillo	Min: Buena	Buena
Aspecto de la superficie pintada: c/ pincel c/ rodillo	Min: Buena	Buena
Resisitencia a la abrasion humeda (3500 oscilaciones a los 8 deias de aplicado)	Min: Bueno	Bueno
ENVEJECIMIENTO ACELERADO (equivale a 1 ano de intemperie)	Min: Bueno	Bueno
Resistencia a la abrasion humeda (3500 oscilaciones a los 8 dias de aplicado)	No se observara remocion, desgaste o desprendimientos de pelicula	Satisfactorio
ENVEJECIMIENTO ACELERADO (equivale a 1 ano de intemperie)	No presentara cuarteado, ampollado, perdida de adhesividad, acentuado y cambio de color	Cumple
Contenido de Dioxido de Titanio: (expresado sobre el total de la pintura)	Min 18	21.48